

# netprint

# netfoto

## KRM Solvent Premium Banner M M2/B1

weefsel/tissu/fabric Gewebe/tejido		100% PES 1100 dtex	
gewicht/poids/weight Gewicht/peso total		500 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286 1998 -2
vernis/laquage/lacquering/Lackierung/lacado		1/1	
Kalander/calandre/Embossing/Kalander		Dull	
treksterkte résistance rupture breaking strength Höchstzugkraft resistencia a la ruptura	ketting/warp/chaîne Kette/urdimbre	2500 N/5cm	EN ISO 1421 meth 1998 1
	1800 N/5cm		
scheurweerstand résistance à la déchirure tear strength Weiterreissfestigkeit resistencia a la rasgadura	ketting/warp/chaîne Kette/urdimbre	250 N	DIN 53 363 1969
	250 N		
hechting/adhérence/adhesion Haftung/adherencia		80 N/5cm	EN ISO 2411 2000
temperatuurbestendigheid tenue à la température temperature resistance Temperaturbeständigkeit resistencia a la temperatura		-30 °C/+70 °C	DIN EN 1876 -2 1998
lichtechtheid tenue à la lumière light fastness Lichtechtheit resistencia a la luz	(uitgezonderd wit en (semi-) transparant) (excepté en blanc et (semi-) transparent) (except white and (half-) transparent) (Ausnahme weiss und (Semi-)transparant) (excepto blanco/(Semi-)transparente)	7-8	ISO 105 B02 1988
onbrandbaarheid/inflammabilité flammability/Flammpaarkeit/inflamabilidad		M2	NFP 92 507 2004
toepassing application aplication Anwendung	Publicity, 1side printable Publicity, 1side printable Publicity, 1side printable Publicity, 1side printable		